



江门市聚力化工科技有限公司

JIANGMEN JULI CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

电话: 0750-3859 771 传真: 0750-3859 772

地址: 江门市蓬江区群星工业区群星大道 102 号

产品说明书

版本号: TDS-1301

AP-119 水性脂肪族聚氨酯树脂

AP-119 是一款有机硅改性的高硬度脂肪族水性聚氨酯树脂,此产品引进最先进的合成技术和特殊单体合成而成,漆膜非常坚硬、清透,干速快,主要用于配制清面漆。

产品特性:

- 优秀的硬度和韧性
- 优异的耐水耐化学性能
- 附着力特强
- 优异的耐水性能
- 干燥速度快
- 良好的施工性能

典型物理规格:

主要成份:	水性聚氨酯与丙烯酸共聚物
外观:	半透明液体
固含量:	34-36%
粘度:	<1000cps/25℃
比重:	1.03±0.02
PH 值:	7.0-9.0
离子类型:	阴离子

应用推荐:

此材料主要用于配制高硬度的清面漆或光油。

使用指引:

AP-119 需加入 8%DPnB 才能成膜。

包装规格:

提供 60Kg 和 120Kg 两种规格 (聚乙烯桶)

贮存要求:

贮存环境温度应在 15℃-35℃,不能在太阳光直射条件下贮存,本品可在六个月内使用。

高光清面漆推荐测试配方:

原材料名称	配比 (%)
AP-119	100.00
DPnB	8.00
S-601 消泡剂	0.20
W-777	3.00
增稠剂	0.50
S-508 润湿剂	0.50
合计:	104.20

安全声明:

本品含有微量刺激性物质,如粘附在手中或溅入眼睛内,我们建议用大量清水冲洗后并即到医院进行详细检查,以确保安全。

免责声明:

以上数据和建议是以我们认为可靠的信息为基础,我们真诚提供以上数据,但不能保证其作为我们控制范围的条件和方法来使用我们的产品,我们建议客户在选用我们的产品和采纳我们的建议前确定它们的适用性。